



LOCTITE®

Loctite® 3090

2-komponent klæbemiddel med høj spaltefyldningsevne

Loctite® 3090 repræsenterer den seneste udvikling inden for den 2-komponente klæbemiddelteknologi og kombinerer særdeles god evne til udfyldning af spalter med høj klæbestyrke og hurtig hærdning.



Henkel



- Prise en jeu jusqu'à 5mm
- Multi-matériaux
- High gap filling up to 5mm
- Multimaterial



Loctite® 3090

2-komponent klæbemiddel med høj spaltefyldningsevne



- **Udfyldning af spalter:**
 - op til 5 mm
- **Gelbaseret:**
 - drypfri formel
- **Egnet til brug ved fuger i lodrette flader og lofter**
- **Innovativ 2-komponent teknologi:**
 - Aktivatoren maksimerer kontrol over hærdehastigheden og aktiverer produkthærdning inden for definerede tidsrammer, uafhængigt af temperatur, fugt osv.
- **Glimrende klæbeeigenschaften på en lang række forskellige materialer:**
 - metaller
 - de fleste plastikker* som PVC, ABS, PC og PBT
 - gummi
 - porøse/absorberende materialer som fx træ, papir, pap, læder og stof
- **Praktiske sprøjtepakninger:**
 - præcis og ren påføring med den statiske mikser, der giver et kontrolleret blandingsforhold

* ikke egnet til PE, PP og PTFE

Tekniske data

Farve	uhærdet	klar
	hærdet	klar / let uklar
Udseende	højviskøs tiksotrop gel	
Viskositet	gel	
Blandingsforhold (volumen)	10:1	
Bearbejdningstid	90-180 sek.	
Arbejdsstyrke	2-4 min.	
Fuld styrke	24 h	

Egenskaber for hærdet materiale

Forskydningsstyrke, ISO 4587, efter 24 timer, 22 °C	Spalte	0,05 mm	0,5 mm	2,0 mm
	Stål (sandblæst)	22,9 N/mm ²	15,1 N/mm ²	8,2 N/mm ²
	PVC	9,1 N/mm ²	15,1 N/mm ²	9,5 N/mm ²
	Polykarbonat	14,2 N/mm ²	6,4 N/mm ²	5,2 N/mm ²
Høj spaltefyldningsevne	op til 5 mm, afhængigt af limgeometri			
Temperaturbestandighed	-20 til +80 °C (kortvarigt 100 °C)			
Kemikalieresistens	tåler kontakt med standard industrivæsker bortset fra basiske væsker og syrer			

Informationen i denne brochure er kun vejledende. Kontakt Henkel Norden AB, Copenhagen for yderligere information.



Henkel Norden AB, Copenhagen
Helgeshøj alle 20-22
2630 Tåstrup
Tel. 43 301 301
Fax 43 301 310
www.loctite.dk

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2010

local IDH Nr. 1400346